



Torelief Buchdruckplatten

Analog & Digital

Torelief Analog Platten

- dienen zur Herstellung von Druckplatten mit Negativfilmen

Torelief Precision Platten

- dienen zur Herstellung von Druckplatten mit CTP Systemen

Eigenschaften

Torelief und Torelief Precision ultrahochauflösende Platten wurden für die immer höher werdenden Druckanforderungen entwickelt. Die neue Technologie der Plattenrezeptur erlaubt dem Anwender, sehr scharfe und exakte Druckergebnisse bei hoher Auflösung zu liefern.

Bitte beachten Sie separate Dokumentationen und weitere Details zu den einzelnen Plattentypen und Anwendungsbereichen.

Spezifikationen

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Träger | Polyester |
| • Schutzfilm | Matt |
| • Farbe | grün |
| • Auswaschen | Wasser (Bürste) |
| • Verzerrfaktor | s. sep. Datenblatt |
| • Rasterauflösung | 200lpi - 1% |
| • Feinste Linie | 10 micron |
| • Freistehender Punkt | 75 micron |
| • Shore-Härte | 65°D |




Hartmann-Polymer GmbH
Mainstraße 48
D-58097 Hagen
Tel. +49 (0) 2331-80890
Fax. +49 (0) 2331-808980
www.hartmann-polymer.de

Torelief Buchdruckplatten

Analog & Digital

Plattenherstellung

Belichtung	Optimal bei Stufe 14-17 auf 21-stufigem Graukeil Typische Belichtungszeit 1,5 - 2 Minuten
Auswaschen	Bürsten- und Plüschauswascher bei ca. 20 - 25°C Typische 2 - 4 Minuten Auswaschzeit
Trocknung	Überschüssiges Wasser entfernen Trocknung ca. 10 Minuten bei 50 - 60°C
Nachbelichtung	Wie Hauptbelichtung



HP

DANTEX
Plates & more